

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Armor-Ace

Rénovateur applicable à la vadrouille • Prêt à l'emploi



ARMOR-ACE utilise un système de copolymère moderne et offre d'excellentes caractéristiques de nivellement pour améliorer la réponse au polissage à haute vitesse, ce qui donne un brillant exceptionnel avec d'excellentes propriétés antidérapantes. La couche de finition durable améliore la résistance aux éraflures, aux rayures, aux marques noires et à l'abrasion. Il ne s'accumule pas et ne décolore pas les planchers. En général, 3,8 litres (1 gallon) permettent de couvrir jusqu'à 557,4 mètres carrés (6 000 pieds carrés) lorsque le produit est appliqué à la vadrouille. Il peut également être utilisé comme poli à vaporiser. ARMOR-ACE réduit le temps de travail consacré au décapage, au rescellage et à la remise en état des revêtements de sol durs.

- Prolonge la durée du fini
- Pénètre et unifie les couches de finition
- Ne s'accumule pas et ne décolore pas
- Compatible avec la plupart des finis à base d'eau
- Excellente résistance à l'eau et aux produits chimiques
- Brillant élevé après un polissage

APPLICATIONS

Linoléum

Vinyle en feuille

Marmoléum

Carreaux de grès cérame

Granito

Béton

Marbre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide

Couleur: Bleu claire

Mousse: Aucun

Odeur: Aucun parfum ajouté

pH: 8.5-9.5

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

1300080-4cs
1300080-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Application générale

Comme couche de finition applicable à la vadrouille :

1. Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche et à la vadrouille humide pour bien nettoyer la surface du plancher qui comprend de bonnes couches de fond du fini en polymère acrylique.
2. Commencer avec une vadrouille propre qui n'a pas été mouillée pour éviter de diluer ARMOR-ACE.
3. Appliquer une couche modérément légère de ARMOR-ACE et laisser reposer jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher.
4. Polir à haute vitesse en utilisant un tampon en soie de porc, un tampon à vitesse ultra rapide ou un tampon lustreur rouge propre.
5. En général, le plancher peut être poli à sec entre les couches de ARMOR-ACE.

Comme poli à vaporiser :

1. Nettoyer à fond le plancher à la vadrouille sèche et à la vadrouille humide.
2. Diluer ARMOR-ACE avec des parties égales d'eau et vaporiser sur le plancher.

REMARQUE : La dilution de ce produit avec de l'eau contenant du fer ou d'une dureté supérieure à 150 ppm peut entraîner une décoloration du plancher.

CONSEIL : Utiliser un tampon lustreur à haute vitesse approprié pour des résultats optimaux.

Application:

Comme poli à vaporiser	1:1
Nettoyage à la vadrouille	Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®