

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Holdout

Enduit protecteur semi-permanent · Protecteur imperméable

HOLDOUT est un enduit protecteur à base de polymères synthétiques en émulsion à l'eau spécialement modifié qui convient à une vaste gamme de surfaces de plancher, y compris les carreaux de composite de vinyle, le béton, les carreaux de grès cérame, le terrazzo et d'autres surfaces dures de plancher en pierre ou de composite. HOLDOUT possède une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à l'eau et est méticuleusement conçu pour fonctionner avec tout fini à plancher appliqué après le scellage. HOLDOUT aide à protéger les matériaux des revêtements de sol contre une usure excessive et les liquides renversés, prolongeant la durée des planchers et protégeant votre investissement.

- Enduit protecteur transparent sans décoloration
- Excellente résistance à l'eau et aux produits chimiques
- Faible odeur
- Prolonge la durée entre le décapage et l'application d'une nouvelle couche

APPLICATIONS

Composite de vinyle
Chlorure de polyvinyle
Linoléum
Vinyle en feuille
Marmoléum

Carreaux de grès cérame
Granito
Béton
Marbre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Liquide

Couleur: Blanc perlé

Mousse: Aucun

Odeur: Légère odeur d'ammoniac

pH: 8.5-9.0

Emballage

4 x 3.78L
18.9L pail

Code

P303600-4cs
P303600-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Couvre de 93 à 189 mètres carrés par 3,8 litres (1 000 à 2 000 pieds carrés/gallon), selon la porosité du revêtement de sol. Peut être enlevé avec une solution de #1 REMOVER au taux de dilution de 1 000 mL par litre d'eau (128 oz/gallon) (1 pour 1).

Application générale:

1. Décaper complètement l'ancien fini à plancher à l'aide d'un décapant pour fini à plancher comme FINISH REMOVER ou #1 REMOVER.
2. Enlever la solution décapante et rincer le plancher à l'aide d'un nettoyant à pH neutre comme NEUTRAPOWER ou NEUTRAL CLEAN, ou rincer le plancher deux ou trois fois à l'eau claire. Laisser sécher.
3. Utiliser une vadrouille de finition propre, à brins fins ou à brins rayés. Mouiller la vadrouille au préalable avec de l'eau et la tordre pour conserver le fini.
4. Appliquer HOLDOUT en une couche uniforme et d'épaisseur moyenne. Laisser sécher complètement – environ 30 à 40 minutes entre les couches. Une seule couche d'enduit protecteur suffit généralement avant d'appliquer le fini à plancher. Toutefois, une deuxième couche peut être nécessaire sur les planchers plus vieux, usés ou poreux avant d'appliquer une deuxième couche. L'un ou l'autre des finis à plancher de qualité de Project Clean peut être appliqué sur l'enduit protecteur HOLDOUT.

Application sur du béton neuf (d'au moins 90 jours):

1. Laver la surface à l'eau acidulée et rincer à fond.
2. Appliquer HOLDOUT tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Application:

Béton	1:1
Application générale	Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®